

DIE REINIGUNG VON EDELSTAHL OBERFLÄCHEN

Sollte der Briefkasten einmal braune Flecken an der Oberflächen zeigen, dann kann die Oberfläche z.B. mit finnischem SAMPO Pulver mit OXALSÄURE (oder mit einem entsprechen Metalputzmittel mit Oxalsäure) gereinigt werden. Gesundheitschädlich durch Hautkontakt und beim Schlucken. Mittel mit Oxalsäure für Kinder unzugänglich aufbewahren.



Vor der Reinigung



Nach der Reinigung ist die Oberfläche wie neu und glänzend.



Verwenden Sie einen feuchten Schwamm mit SAMPO Pulver und behandeln Sie die Oberfläche. Lassen Sie das Pulver ca. 10 Minuten einwirken.

SCHUTZHANDSCHUHE BENUTZEN



Um ein homogenes Resultat zu erhalten, reinigen Sie das ganze Produkt.



Spülen Sie die ganze Oberfläche sorgfältig. Gegebenenfalls öfters wiederholen.

Zum Schluss trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen Tuch völlig ab.

DIE REINIGUNG VON EDELSTAHL OBERFLÄCHEN

Vor der Reinigung



Nach der Reinigung



Vor der Reinigung



Nach der Reinigung

